PERGO
WOOD PARQUET

Teknisk Datablad

Pergo Saltholm
[W4167-xxxxx]

Udgivelse 01.2023

GENERELLE DATA

Panel	580 x 145 mm
Total tykkelse	13,5 mm
Antal paneler pr pakke	12
m² pr pakke	1,009 m²

PANELETS OPBYGNING

1. Overfladebehandling	UV-hærdende lak	Ridsefast overflade		5-7 lag
2. Overflade		PEFC kontrollerat ursprung	EN 13489	± 2,5 mm
3. Kerne		PEFC kontrollerat ursprung		trækerne
4. Bagside		PEFC kontrollerat ursprung	Træfinér	2 mm
Not og fer		Længde		Uniclic
		Bredde		Uniclic

GARANTI

Boliganvendelse	Se garantibetingelser	Levetid
Uniclic - Uniclic connection	Se garantibetingelser	Levetid
Professionel/kommerciel brug		Efter forespørgsel
Moisture Protection	Se garantibetingelser	15 år
Stay Clean Technology (lacquered products only)	Se garantibetingelser	15 år

OVERFLADE

Træsort	Eg
Oprindelse	Europa
Naturlig varians	På grund af naturen kan den visuelle overflade afvige fra prøver
Overfladebehandlinger	se katalog / hjemmeside

sortering

Enligt EN 13489:2002 Fri klass

	Selected	Accent	Lively
		Plankans dekorsida	
Solid splintved	Tillåtet, infärgad	Tillåtet, infärgad	Tillåtet, infärgad
Kvistar	Små knutar tillåtna, helt fyllda	Medelstora knutar tillåtna, till hälften eller helt fyllda	Large size knots permitted, half or fully filled
Sprickor	Ej tillåtet	Tillåten om sprickan är stängd och mindre än hälften av plankan	Tillåtet obegränsat
Barkfickor	Ej tillåtet	Ej tillåtet	Ej tillåtet
трещина от удара молнии	Ej tillåtet	Ej tillåtet	Ej tillåtet
Trästruktur	obegränsat	obegränsat	obegränsat
Kärnträ	Tillåtet	Tillåtet	Tillåtet
Färgskillnader	Mild naurlig variation	livlig variation	Mycket livlig variation
Märgstrålar	Tillåtet	Tillåtet	Tillåtet
Bionedbrytning	Ej tillåtet	Ej tillåtet	Ej tillåtet
		ej synliga delar	

Alla egenskaper tillåtna utan begränsningar i storlek eller kvantitet om dessa inte inverkar på styrkan eller tåligheten hos parkettgolvet.

LÆGNING			krav norm
Flydende		På et Pergo-underlag	se monteringsvejledning
Limet ned		Pergo polymerharpiks	se monteringsvejledning
Generelle aspekter af installeret gulve	EN 13489	Hældning - Højdeforskel(mm)	≤ 0,20
		forskel i bredde (mm)	≤ 0,20
		kopping i lengden %	≤ 0,1
		kopping i bredden %	≤ 0,2
Dimensjonell stabilitet	ISO 24339	Kopping kortside max%	≤ 0,30
	Ændringer 30-85% RF	Kopping kortside min%	≥ - 0,20
		Åbne samlinger kortside (mm)	≤ 0,20
		Åbne samlinger langs side (mm)	≤ 0,30
Gulvvarme	grund	se særskilt vejledning	

FÆRDIG				
Slidstyrke	SIS 923509	Faldende sand		800 - 1000
	DIN 68861	S33		100 - 1050
Modstand mod pletter	EN 13442			Klasse 3
		Gulve med "Stay Clean Technology" (Kun lakeret)		Klasse 5
CE	EN 14342:2013	bemyndigede organer	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: På pakken
UKCA	EN 14342:2013	Godkendt organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: På pakken
kontorstole	ISO 4918	Testet med underlag		25.000
skridsikkerhed	CEN/TS 15676: 2008	Tør-pendeltest	Afhængig af struktur og overfladebehandling	USRV 37-57
Formaldehydafgasning	EN 717-1			≤E1
PCP	CEN/TR 14823:2004			≤5 ppm
Varmemodstand	EN12664:2001			0,14 m².K/W
Brandklassificering	EN 13501-1			Dfl-s1

MILJØCERTIFIKATER		
AFFSET	A	Frankrig
PEFC	PEFC/07-32-37	
EPD	Efter forespørgsel	
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001	
M1		Finland