

VINYL PLANKS & TILES VINYL GLUE

Produktspecifikationer:

Lim til professionel brug, specialudviklet til Pergo Optimum floors. PERGO® VINYL ADHESIVE er et klæbemiddel uden opløsningsmidler, med fiberforstærket spredning. Velegnet til at klæbe PERGO® VINYL på passende porøse undergulve indendørs.



PGVGLUE6 = 6 kg

PGVGLUE15 = 15 kg

Hvorfor bruge Pergo® vinyllim?

- ✓ Limen er særligt velegnet til gulvvarme eller -kulde.
- ✓ Den er let at fordele, klæber hurtigt med høj klæbestyrke
- ✓ Den løber ikke ud, når den er blevet fordelt, og giver den bedste dimensionale stabilitet på markedet, selv om den er elastisk.
- ✓ Virker forebyggende mod mellemrum i gulvet forårsaget af temperaturforskelle
- ✓ Fugtbestandig og derfor ideel til et vinylgulv.

Limspatel:

PGVA2



Tekniske data:

Base	Akryl
Tørresystem	Fysisk tørring
Konsistens	Pasta
Farve	Creme
Tæthed (DIN 53479)	Ca. 1,28 g/cm ³
Brookfield viskositet (Brookfield RVT 6/10)	Ca. 32.000 – 42.000 mPa.s.
Åbnetid ved 21°C og 50% R.H.	Ca. 40 – 50 minutter
Ventetid ved 21°C og 50% R.H.	Ca. 5 – 10 minutter
Klar til belastning	Mindst 24 timer
Temperaturmodstand	-20°C to +70°C (Tørret)
Påføringsrate	Afhænger af undergulvet 250 - 350 g/m ² ved brug af knoppet spatel A2

* Det varierer afhængigt af forhold som temperature, fugtighed osv.

VINYL GLUE

Egenskaber:

- Fiberforstærket
- Hård-elastisk bindingsevne
- Høj styrke
- Meget nem at påføre
- Former stabile toppe, når den er blevet påført med en knoppet spatel eller spredningskam.
- Lavt forbrug/m²
- Meget lav emission
- Uden opløsningsmidler

Anvendelsesformål:

PERGO® VINYL ADHESIVE er velegnet til limning af et dækkende vinylgulv indendørs samt homogene og heterogene dækkende PVC-gulve, polyolefin og gummigulve på op til 2,5 mm.

Velegnet til indendørs brug på glatte og velabsorberende undergulve.

Beskrivelse:

PERGO® VINYL ADHESIVE tørrer ved, at vandet evaporerer fra klæbemidlet. Når klæbemidlet er helt tørt (efter ca. 24 timer ved 21°C og 50% RH), formes et hårdt klæbende lag, der ikke krymper og som er beskyttet mod normal formændring af PVC-gulvbelægning pga. atmosfæriske fugtigheds- og temperaturpåvirkninger. Klæbemidlet er fremragende til næsten alle almindelige porøse substrater.

Opbevaringstid:

2 år i uåbnet emballage på et køligt og tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem +5°C og +25°.

Undergulv:

PERGO® VINYL ADHESIVE skal påføres en jævn, tør, ren og glat flade, i overensstemmelse med DIN18365, uden uregelmæssigheder og sprækker. Rester af gamle klæbemidler osv. kan påvirke klæbeevnen og være synlige visible gennem gulvbelægningen. De skal derfor fjernes mekanisk. Løse eller beskadigede flader skal

repareres før klæbemidlet påføres med hjælp af en passende udglattende blanding.

Overflader på (beton) undergulve, der ikke er solide, bør fjernes. Hvis undergulve er ujævne, påføres en passende udglattende blanding.

Glatte overflader som anhydrit skal gøres ru og det øverste lag fjernes. Tilsandede undergulve skal støvsuges med en industriel støvsuger.

Det anbefales at udføre en kompatibilitetstest på alle flader, før klæbningen finder sted.

Påføring af klæbemidlet:

PERGO® VINYL ADHESIVE skal akklimatiseres til rummets temperatur for den påføres.

Påfør klæbemidlet på fladen ved hjælp af den knoppede spatel A2. Undlad at påføre mere klæbemiddel på fladen end der kan dækkes med Pergo® vinyl inden for åbentiden. Placer Pergo® vinyl inden for 10 til 20 minutter i det stadig våde klæbende lag og rul det ud med en tung rulle (>50kg). Alt efter omstændighederne rulles kanter og led igen efter 20 til 30 minutter.

Så længe PERGO® VINYL ADHESIVE ikke er tør, kan den tages af redskaber og parketgulv med vand. Tørret klæbemiddel skal fjernes mekanisk.

Anbefalinger:

- Det frarådes at påføre klæbemidlet på underlag, der ikke er beskyttet mod stigende fugt.
- Undlad at påføre klæbemidlet ved temperaturer på under 15°C eller over 25°C
- Underlagets skal mindst være 15°C varmt.
- Undlad at påføre klæbemidlet, hvis den relative luftfugtighed ligger på over 75%.
- Lave temperaturer og høj relativ luftfugtighed forlænger bindings- og tørretiden.

VINYL GLUE

- Undlad at påføre klæbemidlet, hvis områdets væggen og lofter ikke er tørre (efter gipsning eller maling osv.)
- Klæbemidlet må ikke opløses.
- Korrigering skal foretages inden for 10 minutter
- Ikke beregnet til påførsel udendørs

Anbefalinger om sundhed og sikkerhed:

Benyt de sædvanlige forholdsregler om arbejdshygiejne.

Læs etiketten for yderligere informationer.