

**Beskrivelse:**

- Høj tætheds underlagsskum
- Reducerer effektiv lyd
- Kan anvendes sammen med gulvarme
- Beregnet til installation under klik-gulve

**Egenskaber:**

Egenskaber	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Extruderet Polyethylenskum (PE)
Form		Rulle
Effektlydsreduktion til laminaer uden fast underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Termisk modstand (R-værdi)	ISO 12667	0,045 m <sup>2</sup> K/W
Kompressionsstyrke (0,5 mm deformation)	prEN 16354	25 kPa (2,5 ton/m <sup>2</sup> )
Absorbering af gulvets uregelmæssigheder		≤ 1 mm
Tæthed		32 kg/m <sup>3</sup>

**Demografi:**

Product (artikelnr.)	Længde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antal m <sup>2</sup>	Vægt kg
Underlagsskum, 45059	15	1	1,8	15	1
Underlagsskum, 45061	80	1,5	1,8	120	7

**Installeringsvejledning:**

Installeres i kombination med en PE-film eller Moisturebloc Extreme™ hvis den påføres et mineral-undergulv. Alternativt anvendes kombi-skum.

Gulvet skal være rent, tørt og fladt.

Rul den første strimmel ud på undergulvet og skær det i den relevante størrelse med en kniv. Læg den anden strimmel kant til kant mod den første (intet overlap).

Fortsæt, til hele området er dækket

